

Informace o produktu

CEVO®-clean J-1823

Popis produktu

CEVO®-clean J-1823 je vysoce účinný čisticí koncentrát, který umožňuje obzvlášť důkladné a uživatelsky přívětivé čištění extruderů, vstřikovacích a vyfukovacích strojů, stejně tak i horkých vtokových forem. Mimořádná účinnost CEVO®-clean J-1823 je založena na kombinovaném chemicko-fyzikálním mechanismu účinku, který využívá pevná rozpouštědla a neabrazivní minerály optimálně sladěné mezi sebou.

Obecné informace

Důkladné odstranění odolných usazenin, připálenin a zbytků materiálu u všech běžně používaných termoplastů. Válce a šneky jsou přitom podrobeny šetrnému mechanickému čištění. Odstranění odolných usazenin z kovových povrchů, včetně tzv. mrtvých zón strojů. Rozsah zpracovatelných teplot až do 360 °C v závislosti na použitém nosném polymeru.

CEVO®-clean J-1823 je univerzální koncentrovaný čisticí prostředek typu „jeden pro všechny“ pro téměř všechny běžně používané termoplasty, a proto je velmi nákladově efektivní. Produkt se vždy ředí polymerem, který tvoří i základ následně zpracovávaného materiálu. Díky tomu je pro téměř všechny běžné polymery zapotřebí pouze jeden čisticí koncentrát. CEVO®-clean J-1823 umožňuje rychlou změnu materiálů a barev, a tím i kratší prostoje a nižší zmetkovitost. Vzniklý čisticí extrudát lze granulovat a znovu použít – zejména při nižší míře znečištění.

Aplikace

- Výroba směsi (dryblend) z CEVO®-clean J-1823 a neplněného polymeru. Vždy je nutné použít typ polymeru, který bude následně použit v nové výrobě, nebo který tvoří základ nové směsi určené ke zpracování.

Pokyny pro přípravu směsi:

- **20–25 dílů CEVO®-clean J-1823 + 75–80 dílů polymeru**
- Zpracujte směs na příslušném stroji při použití běžných zpracovatelských parametrů daného polymeru.
- Pročistěte stroj polymerem, který byl použit pro přípravu směsi.
- Novou výrobu lze zahájit ihned po dokončení čištění.

Forma dodávky, balení a skladování

Forma dodávky	kompaktát (granule)
Balení	Papírový pytel
Skladování	Lze skladovat minimálně 12 měsíců v těsně uzavřeném původním obalu za běžných skladovacích podmínek (nepřítomnost mrazu, tepla, přímého slunečního záření). Produkt musí být chráněn před vlhkostí. Po vyjmutí produktu musí být obal opět těsně uzavřen.

Bezpečnost

Viz bezpečnostní list.

Dodací lhůta a dostupnost

Standardní dodací lhůta: 2 – 3 týdny. Kratší dodací lhůty v případě potřeby/po dohodě.

Legislativa

Produkt pro technické aplikace.

Pro další informace nás prosím kontaktujte na application@voelpker.com.